

CARESOPRIM

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE - MULTI SUPPORTS

EMPLOI

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR MORTIER COLLE ET ENDUIT DE RAGRÉAGE OU DE DRESSAGE SUR TOUS SUPPORTS, EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR.

SUPPORTS ADMISSIBLES

En sol :

- Béton et chape ciment poreux, normalement poreux ou fermés.
- Béton allégé.
- Enduit de lissage, ragréage ou dressage à base de ciment.
- Chape anhydrite (sulfate de calcium).
- Chape sèche à base de plâtre et dérivés.
- Panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3.
- Peinture de sol (polyuréthane, époxydique) poncée.
- Chape asphalte.
- Carrelage.
- Dalles plastiques semi flexibles.
- Traces de colle acrylique, néoprène, bitumineuse ou époxydique.
- Parquet à lames.

En mur :

- Carreaux de plâtre.
- Panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3.
- Enduit à base de plâtre.
- Carreaux de brique montés au plâtre.
- Blocs de béton cellulaire montés au plâtre.
- Plaques de plâtre cartonées.
- Peinture murale poncée.
- Ancien carrelage.

USAGES EXCLUS

- Support immergé.
- Protection des supports sensibles à l'eau (utiliser un SPEC ou un SEL).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température comprise entre + 5°C et + 30°C, pour effectuer l'application.

PRODUITS ASSOCIÉS

- Tous les mortiers colle carrelage, et les ragréages de sols CARESO.

RECOMMANDATIONS



- Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.
- Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage.
- Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.



**SÉCHAGE RAPIDE
PRÊT À L'EMPLOI
AMÉLIORE L'ADHÉRENCE DES
RAGRÉAGES ET MORTIERS-
COLLES
NEUF ET RÉNOVATION**



APPLIQUER
AU ROULEAU



50 à
200 g/m²

5 L

CARESO

MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant. Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).

Décaper soigneusement toutes les taches.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Agiter le seau pour homogénéiser la solution.
- Sur chape anhydrite, diluer CARESOPRIM avec 20% d'eau.

APPLICATION

- Appliquer à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.
- Attendre le séchage du produit avant de poursuivre les travaux.
- Au-delà de 24 heures de séchage, il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche de CARESOPRIM.
- Sur support bois très poreux (bois brut, parquet vitrifié poncé...) : appliquer une 2ème couche de produit après séchage complet de la 1ère.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



FINITION



- Délai avant recouvrement : minimum 30 minutes à +20°C.

RECOUVREMENT
30 MIN MINIMUM

CONSOMMATION



- 50 à 200 g/m² selon la porosité du support.
- Support fermé :
1 litre = 16 m² environ.
- Support anhydrite (sulfate de calcium) : diluer le produit pur avec 20 % d'eau.

50 à
200 g/m²

CARESOPRIM
PRIMAIRE D'ADHÉRENCE
MULTI SUPPORTS

